# FICHA TÉCNICA

CERAMICA CEMENTO GRIS 50X50 CM

SUCERAMICA®
Inspirate y haz realidad tus ideas

**SUCERAMICA DEL CARIBE & CIA S.A.S**
**NIT: 900324817-6**

CARECTERISTICA TECNICAS:

| CERAMICO | | TIPO DE SUPERFICIE | RIBETE | RECOMENDACIONES DE USO | TRAFICO | PESO DEL PRODUCTO | PEI | M2/CAJA | PIEZAS/ CAJA | ANTIDESLIZANTE | VARIACIÓN LIGERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE** | **REFERENCIA** | | | | | | | | | | |
| CEMENTO | GRIS | MATE | NO RECTIFICADO | INTERIORES/ EXTERIORES | RESIDENCIAL | 36,5 | P4 | 2,51 M2 | 10 | NO | |

| **Características Geométricas e Visual** | **Unidades** | **Limites** |
|---|---|---|
| Desvio de W en relación a N modulares | mm | 2 – 5 |
| Desvio de W en relación a N não modulares | mm | 5 |
| | % | ± 2 |
| Desvio de r[1] en relación a W | % | ± 0,6 |
| Desvio de r[1] en relación a R[2] | | ± 0,5 |
| Espesor: desvio de e en relación a $e_w$ | | ± 5 |
| Rectitud de los lados | | ± 0,5 |
| Ortogonalidad | | ± 0,6 |
| Curvatura central | | ± 0,5 |
| Curvatura lateral | | ± 0,5 |
| Empeno | | ± 0,5 |
| Aspecto superficial | | ≥ 95 |
| Diferencia de tonalidad | | Por acordo |
| **Características Físicas** | **Unidades** | **Limites** |
| Absorción de água | média | 6 à 10 % |
| | individual | máx. 11 % |
| Módulo de resistência a la flexión | média | ≥ 18 MPa |
| | individual | 16 MPa |
| Carga Ruptura | e ≥ 7,5 mm | ≥ 800 N |
| Expansión por humedad | mm/m | 0,6 |
| Resistencia al agrietamiento | No Gretar | |
| Coeficiente de fricción | ≥ 0,4 | |
| Resistencia a la abrasión superficial | 4 | |
| **Características Químicas** | **Esmaltado** | |
| Resistencia a las manchas | ≥ 3 | |
| Resistencia a los químicos | **Esmaltado** | |
| Uso domestico y para tratamiento de piscinas | ≥ classe GB | |
| Ácidos e álcalis de baja concentración | GLB | |

**CEMENTO GRIS 50X50**

Cejatel