FICHA TÉCNICA

CERAMICA METRO 10X20

SUCERAMICA®
Inspirate y haz realidad tus ideas

SUCERAMICA DEL CARIBE & CIA S.A.S
NIT: 900324817-6

CARECTERISTICA TECNICAS:

CERAMICO		TIPO DE SUPERFICIE	RIBETE	RECOMENDACIONES DE USO	TRAFICO	PESO DEL PRODUCTO	PEI	M2/CAJA	PIEZAS/ CAJA	ANTIDESLIZANTE	VARIACIÓN LIGERA
SERIE	**REFERENCIA**										
METRO	BLANCO/COBALTO FUEGO/NEGRO	BRILLANTE	NO RECTIFICADO	INTERIORES	RESIDENCIAL/ COMERCIAL	APROX. 13,84 KG	P1	1 M2	50	NO	VT1

PROPIEDADES FISICAS:

	BLANCO	BLANCO MATE	COBALTO	CREMA	FUEGO	GRIS	MARENGO	NEGRO	PERLA	SAGE	CARRARA	PULPIS	SIENA MARFIL	
Absorción de agua/Water absortion (%)	> 12	> 12	> 12	> 12	> 12	> 12	> 12	> 12	> 12	> 12	> 12	> 12	> 12	ISO-10545-3
Resistencia a la flexión/Modulus of rupture (N/mm2)	>15	>15	>15	>15	>15	>15	>15	>15	>15	>15	>15	>15	>15	ISO-10545-4
Resistencia a la flexión/Breaking strength (N)	>600	>600	>600	>600	>600	>600	>600	>600	>600	>600	>600	>600	>600	ISO-10545-4
Resistencia al rayado/Scratch hardness (Mohs)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	EN-101
Resistencia a la abrasión/Resistance to surface abrasion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ISO-10545-7
Resistencia al choque térmico/Resistance to thermal shock	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	ISO-10545-9
Resistencia al cuarteo/Crazing resistance	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	ISO-10545-11
Resistencia a la helada/Frost resistance	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	ISO-10545-12
Coeficiente de friccion/Coefficient of friction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ISO-10545-17

Propiedades químicas

Resistencia a las manchas /Stain resistance

Manchas que dejan rastro (Green agent in light oil)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ISO-10545-14
Manchas de acción oxidante (Iodine solution in alcohol)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ISO-10545-14
Manchas que forman pelicula (Olive oil)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ISO-10545-14

Resistencia a los productos domesticos de limpieza/ Household cleaners

Cloruro amónico/Ammonium chloride 100 g/l	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	ISO-10545-13

Resistencia a las sales para piscina/Swimming pool salts

Hipoclorito sódico/Sodium hipochlorite 20 mg/l	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	ISO-10545-13

Resistencia a ácidos y bases/Resistance to acids and alkalis

Concentraciones débiles/Low concentration															
Acido clorhídrico/hydrochloric acid 3%	LA	LB	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	ISO-10545-13
Acido cítrico/Citric acid 100 g/l	LA	LB	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	ISO-10545-13
Hidróxido potásico/Potasium hidroxide 30 g/l	LA	LB	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	ISO-10545-13
Concentraciones fuertes/High concentration															
Acido clorhídrico/hydrochloric acid 18%	HA	LA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	ISO-10545-13
Acido lactico/Lactic acid 5%	HA	LA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	ISO-10545-13
Hidróxido potásico/Potasium hidroxide 100 g/l	HA	LA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	ISO-10545-13

Datos actualizados el 15/01/2020

NOMBRE: METRO BLANCO
FORMATO: 10X20 CM
UND EMPAQUE: 1 M2

NOMBRE: METRO COBALTO
FORMATO: 10X20 CM
UND EMPAQUE: 1 M2

NOMBRE: METRO FUEGO
FORMATO: 10X20 CM
UND EMPAQUE: 1 M2

NOMBRE: METRO NEGRO
FORMATO: 10X20 CM
UND EMPAQUE: 1 M2